

## SCHEDA TECNICA DIBOND RIVESTIMENTO ALLUMINIO SPESSORE 0,2mm

TEST	STANDARD	RISULTATO
Spessore finitura rivestimento	ISO 2360 (CNS 8406)	20-22μ
Lucidatura	ASTM D532-89	20~98%
Pencil hardness test	ASTM D3363-00	2H
Durezza	ASTM D4145-83	2T no riti
Forza adesiva	ASTM 3359-97	4B
Resistenza agli impatti	ASTM D2794-93	x100 kg.cm
Resistenza all'acqua bollente	ASTM 3359-B	Passed
Resistenza agli acidi	ASTM D1308-87 AAMA 605, 2-91, TEST#7, 7.31	No effect
Resistenza agli agent alcalini	ASTM D1308-87	Passed
Resistenza ai solventi	ASTM D2248-73	Passed
Peso specifico	ASTM D792	2mm c 2,73 kg/m2 4mm c 3,76 kg/m2 4mm c 4,79 kg/m2
Dilatazione termica	ASTM D696	$3.0 \times 10^{-5} \text{C}^{-1}$
Temperatura dilatazione termica	ASTM D648	104°C
Resistenza alla penetrazione	ASTM D732	1650 Kgf
Forza adesiva	ASTM D903	0,74 kgf/mm
Resistenza al taglio	ASTM D732	2,6 kgf/mm2
Raggio minimo di curvatura	ASTM D790	45mm/70mm

### NOTA:

Le informazioni e i dati riportati sono comunicati in buona fede e ritenuti corretti. Tuttavia essi non implicano alcuna responsabilità, garanzia, obbligo e concessione di licenze in quanto puramente indicativi. Le caratteristiche qui menzionate non costituiscono specifiche contrattuali e possono essere variate senza preavviso. Documento fornito in copia non controllata.